

NAC-DS1013 S

افزودنی ترکننده و دیسپرس کننده (پایه حلال، آنتی فلوتینگ)

افزودنی ترکننده و دیسپرس کننده پایه حلال کد S ۱۰۱۳، با دوز مصرف پایین جهت استفاده در پوشش‌های پایه حلال ساختمانی بر پایه رزین الکیدنی توصیه می‌شود. این افزودنی باعث تثبیت پرکننده‌ها، رنگدانه‌های آلی، معدنی و کربن بلک در ساختار رنگ‌ها شده و از رسوب ذرات در مدت زمان انبارش جلوگیری می‌نماید. همچنین از فلوتینگ (رو افتادگی) رنگدانه آلی در ترکیب با رنگدانه معدنی جلوگیری می‌نماید.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

کوپلیمر آکرلیک

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

شکل فیزیکی:

مایع قهوه ای رنگ

درصد فعال:

۶۰٪

دانسیته (۲۰ درجه سانتیگراد):

۰/۹۵-۱/۰۰ g/ml

درصد جامد (۱۰ دقیقه، ۱۵۰ درجه سانتیگراد):

۶۰٪

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > پوشش‌های الکیدنی

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌بایست مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

بر پایه وزن کل فرمول:

۰/۲٪

بر پایه وزن دی اکسید تیتانیوم:

۲٪

بر پایه وزن پیگمنت‌های آلی:

۳-۵٪

بر پایه وزن کربن بلک (دوده):

۶-۸٪

ویژگی خاص:

جلوگیری از فلوتینگ (رو افتادگی) رنگدانه آلی در ترکیب با رنگدانه معدنی

دستورالعمل استفاده:

برای عملکرد بهینه، افزودنی باید در مرحله آسیاب و پیش از افزودن رنگدانه‌ها، اضافه گردد.

ذخیره‌سازی و حمل و نقل:

قبل از استفاده خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است تفکیک ترکیب یا کدورت رنگ رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمول‌ها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می‌بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تأیید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌باشد.